Laid open to public as JP-A-48-44492 on June 26, 1973

I nt. Cl².
 C 12 D 13/04
 C 12 K 1/00

⑤日本分類36(2) D 7336(2) B 221-126(1) B 2

19日本国特許庁

①特許出願公告

昭51-36360

特許公報 倒公告

· 昭和 51 年(1976) 10 月 7 日

厅内整理番号 7349-49

発明の数 1

(全 5 頁)

1

のプルランの製造法

②特 願 昭 4 6 - 7 9 4 1 3

22出 願 昭46(1971)10月11日

公 開 昭48-44492

43昭48(1973)6月26日

切発 明 者 加藤耿相

岡山市奉選町3の1の16

同 塩坂賊

岡山市洲崎305

创出 願 人 株式会社林原生物化学研究所

岡山市下石井1の2の3

邳代 理 人 弁理士 後藤道生

の特許請求の範囲

1 オーレオパシデイウム属に属するブルラン生産菌株を、主たる炭素源として澱粉の部分加水分解物を含有する培地に培養し、その培養液より生成したブルランを分離精製することを特徴とするブルランの製造方法。

発明の詳細な説明

粘質多糖であるブルランは通常ブルラン生産菌 果を示すことを見出した。即ち炭素源として澱粉 株を、炭素源として麻糖、時にはぶどう糖を含む の酸又は酵素による部分分解物(分解率 3 0 一 液体培地に通気培養して製せられているが、本発 明に於ては蔗糖、ぶどう糖に代り、澱粉部分加水 25 用いることにより 7 0 %以上の対糖収率を得るこ分解物を用いることにより経済的に且好収率で生 とに成功し、ブルランの工業生産を可能にするとをすることを見出したもので、各方面に興味のあ とが出来た。 その方法について説明すれば、先づ利用するフである。 ルラン生産菌株はブルラン生産能を有する菌株で

プルランはぶどう糖の3量体であるマルトトリ 30 オースがαー1・6結合により反復結合した粘質 多糖類で、水には非常に良く溶解して粘稠な溶液 になる。その構造は比較的簡単である故、ブルラ ン及びその誘導体の医学的又は工業的用途に大い なる興味を呼んでいる。 35

ブルランはブルラン生産菌株の培養により得られる粘質物で、R. Bauerにより1 93 8年に見出

され、1959年H.Bender等の研究Biochim.Biophys.Acta 36 309(1959)により構造が明かになりその後の報告が多いが、何れも培養培地として蔗糖を用いている。蔗糖以外の5炭素源を用いた研究は、上田誠之助 工業化学会誌 第67巻 757-760(1964)、二宮英治 農化43 115-118(1969)等があるが、前者は培地として蔗糖の外グルコース、マルトース、マンノース、フラクトース等各10種増精又は2種類に就いて比較しているがその収率は蔗糖より悪く20~28%である。後者に於てはグルコースの3%培地で63%の対糖収率があると述べているに過ぎず、蔗糖を培地として用いた時も多くの報告はその収率が12~28%で15あつて工業的生産に適するものではない。

本発明者等はブルランの微生物による工業的生産法を検討した。培地の炭素源として従来の薫糖、グルコース以外の培地を比較研究した結果、オリゴ糖又はデキストリンを含有する澱粉部分加水分20 解物即ち水飴が非常に経済的であり、且従来の培地である薫糖又はグルコースより非常に優れた結果を示すことを見出した。即ち炭素源として澱粉の酸又は酵素による部分分解物(分解率30~70)のオリゴ糖又はデキストリンを含む水飴を25 用いることにより70%以上の対糖収率を得ることに成功し、ブルランの工業生産を可能にすることが出来た。

その方法について説明すれば、先づ利用するプルラン生産菌株はプルラン生産能を有する菌株で30 あれば何れも本発明の実施に利用することができる。例えば、オーレオバンデイウム
(Aureobasidium)属に属する Aureobasidium pullulans IFO 6 4 0 1、Aureobasidium pullulans AHU 9 5 5 3、Aureobasidium pullulans IFO 6 3 5 3、Aureobasidium pullulans IFO 6 3 6 3、Aureobasidium pullulans IFO 6 4 6 4 等多数の菌株があるが、

生産するプルランの使用目的により菌株を選び適 当な重合度のブルランを得るように選択する。又、 多くの菌株は色素を生産する故之も適当な菌株を 選ぶべきである。生産色素による着色汚染は極力 避けるべきである。

培地の炭素源とし水飴を用いるに当り、その原 料澱粉は穀類澱粉であるコーンメイズスターチ、 ワキシーメイズスターチ、小麦澱粉、又は地下澱 粉としてかんしよ澱粉、じやがいも澱粉、タピオ カ澱粉等何れも使用可能である。

又粗澱粉である米粉、古米、白糠、コーングリ ツツ等も用いられるが、これら粗澱粉使用の場合 は出来得る限り低温(50~70℃)で、αーア ミラーゼで液化し溶出し濾過精製後使用する。

又は酵素例えばαー amy lase による加水分解物が 適当である。その加水分解の程度即ちデキストロ ース・イクイバレント(以後DEと略称する)は、 20~70の範囲で利用し得るがDE35~60 が好ましい。DE20以下の分解物は未反応デキ 20 ストリンを残すことがあり好ましくない。酸加水 分解物の製法は、各種の精製融粉乳に蓚酸又は塩 酸を加えPH20以下にて120℃以上に加熱し、 適当なDEで反応液を冷却して炭酸石灰又は炭酸 ソーダで中和した後、脱色しイオン交換精製等の 25 プルランである。 方法で脱塩して製造する普通水飴の製法と変りは ない。又酵素糖化物は同様な澱粉乳を酸で液化し て後、αーアミラーゼで60~10℃で糖化する か又はαーアミラーセで液化糖化を行うことが出 来る、前法の酸酵素二段糖化の場合はDEは50 30 炭素源:蔗糖、グルコース 以上に上げ得られるが、酵素のみによる糖化では 3 5位が限界である。又麦芽アミラーゼを用いる 糖化法では酸又はαーアミラーゼにより液化後約 50℃~70℃で麦芽酵素で糖化し、DE50附 近まで進めることが出来る。又インアミラーゼと 35 麦芽酵素の共用により麦芽糖の多い特殊水飴も製 せられ利用せられる。何れも活性炭脱色、イオン 交換精製 し無色の融粉部分加水分解物 が 得 ら れ

これら一般粉部分加水分解物が培地に用いられる 40 濃度は3~30%の範囲であるが、ブルランの収 率から見て5~15%が好ましい。15%以上で は培養時間が延び、残糖多く、一方5%以下では プルランの有機溶媒による沈澱分離に多くの有機

溶媒を必要とする不利が伴う。プルランの対糖収 率は糖濃度の増加と共に減少するが対液当りの収 量は増加する。培地として必要な他の窒素源は通 常使用せられる有機又は無機窒素が用いられ、又 5 無機塩類も公知の塩類が使用される。即ち燐酸カ リ、食塩、硫酸マグネシウム、硫酸鉄等を用いる。 最初のPHは5.0~7.5で行い培養温度も通常の 27℃~30℃位が適当である。所要培養時間は 3~8日を必要とし残糖の無くなつた時収量も最 10 高になる。但し培養時間が延びると製品プルラン の重合度は減少する傾向を示す故、目的により停 止時間を決定する必要がある。通気に就いては特 に注意することはない。培養終了後、加熱して酵 素を失活させ、菌体を遠心分離で除去し、後メター 精製澱粉の部分加水分解物としては酸加水分解 15 ノール等の有機溶媒を等量以上加える時はブルラ ンは沈澱する故これを集め、水に溶解して同様に 溶媒沈澱を繰返して精製して後乾燥すればブルラ ンの粉末が得られる。製品は白色粉末で、水には 非常に溶解し易く粘稠な液を作る。

> 3.5 チニトロサリチル酸による末端基定量法に よれば平均重合度は約1000~3000である。 プルラナーゼにより分解すればペーパークロマト グラム上ではマルトトリオースのみのスポツトを 与え、酸分解すればグルコースのみを与える故純

今培地に用いる澱粉部分加水分解物の種類、濃 **度、分解率に就いてプルランの収率に及ぼす影響** を実験結果により示せば次の表の通りである。

(1) 数種の菌株に対する炭素源の種類の影響

震粉部分分解物(酸糖化水飴、酵素糖化 水飴、マルトース(90%))

使用培地

炭素源	1 0.0	%
K ₂ HPO ₄	0. 2	%
Na C 1	0. 2	%
ペプトン	0. 2	%
Mg SO ₄ · 7 H ₂ O	0.04	%
Fe SO ₄ · 7 H ₂ O	0.00	1%

PH7.5 500mlフラスコに100ml 培地ロー タリーシエーカー温度 28℃

б

对糖収率比較

培養時間7日

	菌 炭素 株 源	A Aureobasidium pullulans AHU 9553	B Aureobasidium puliulans IFO 6353	C Aureobasidium pullulans IFO 4464
在来	グルコース	3 5%	3 1 %	4 3%
在来炭素源	蔗 糖	5 1 %	3 5%	5 4 %
澱粉	マルトース (90%)	5 2 %	51%	61%
殿粉部分分解物	酸糖化水飴 DE 45	6 5 %	7 6%	7 5%
解物	酵素糖化水飴 (DE 35)	6 3 %	6 3 %	7 2%

3 菌株は比較的収量が良好で白色のプルランが 得られる。特にC菌株は収量が良い。何れの菌株 に於てもグルコース蔗糖に比較して50~10% の増収である。

(2) 澱粉部分分解物のDEの差による対糖収率比

C 菌株に就いて(1)と同様条件で比較した。

DE	2 5	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0
酸糖化水飴	4 5	5 3	6 8	7 6	7 5	5 8
酵素糖化水飴	4 7	5 8	6 5	_	_	_

DEは40~60が適当であることを示し、 60以上はグルコース又はマルトースが主成分と なるため対糖収率が減少する。低DEはデキスト リン部分がプルランに合成されにくいため、残糖 として培養後期まで残り収量が減少している。

影響

基質濃度	5 %	10%	15%	25%	30%
酸糖化水飴		7 5	7 3	5 5	5 0
酵素糖化水 飴	6 3	7 2	7. 0	·6 0	5 4

酸糖化水飴はDE45のもの、酵素糖化水飴は DE40のものを用いた。又使用菌株はC菌株を

用い、その他の培養条件は(1)と同一である。糖浸 度5%以下では菌の生育に糖が消費される率が多 くなり、15%以上では培養時間の延長と共に糖 20 のプルランへの合成が止まるため収量の減少が見 られる。

以上述べて来つた様にブルランは薫糖培地を用 いることなく澱粉部分分解物の如き経済的な培地 により好収率で生産し得ることを見出したことは 25 今後のブルランの工業的利用開発に貢献する処が 大なるものがある。例えば、ブルラナーゼによる マルトトリオース、又はマルトトリイトール或は 抗血液凝固剤、其他樹脂フイルムの製造等今後に 期待されるものが大である。以下実施例に就いて 30 鮮述する。

実施例 1

プルラン生産菌株としてAureobasidium pullulans IFO4464を用いた培地は下記の 通り炭素源として蔗糖、ぶどう糖、マルトース (3) 炭素源の濃度のプルラン対糖収率%に及ぼす 35 (90%純度)、酸糖化水飴(DE 45)、酵 素糖化水飴(DE 40)、の何れか1種を用い た。

培地組成

炭素源	1 0	%
K ₂ HPO ₄	0. 2	%
ペプトン	0. 2	%
NaCl	0. 2	%

40

Mg SO₄ · 7 H₂ O

0.04 %

Fe SO₄ · 7 H₂ O

0.001%

上記組成の培地100㎖を500㎖フラスコに 入れ、常法通り加熱核菌後、斜面培養を 2日行つ 5 末で、水によく溶け、プルラナーセによりマルト た菌株を種培養2日行い之を植菌して、27c、 PH75で7日間ロータリーシエーカーにより振 とう培養した。各時点での培養液をサンプリング※

** して遠心分離した上澄液に3倍容のメタノールを 添加して多糖質を沈澱させ、少量の水に溶解しメ タノールによる沈殿を繰返し、メタノール洗滌後 乾燥して収量を測定した。得たプルランは白色粉 トリオースのみを生成する故プルランであること を確認した。その結果は下表の通りである。

炭 案 源	PH.		濁度×10		残糖8/100ml		0 ml	対糖収率%		%
	3 日	7日	3 日	7日	3 日	5日	7日	3 🛱	5 目:	7日
ぶどう糖	4. 2	4. 8	0.8	1. 5	58	3. 2	0. 5	2 1	3 2	4 3
· 萬 精	4. 2	4. 2	0. 7	1.4	5. 1	1.2	0. 3	3 0	4 5	5 4
マルトース	4.2	4. 6	0.97	2.0	6. 5	3. 1	0. 5	1 0	3 2	4 0
萨素糖化水飴(DE40)	4. 2	4. 2	0. 9	1. 8	5. 1	2. 0	0. 3	3 5	6 5	7 2
酸糖化水飴(DE45)	4. 2	4.4	0. 9	1. 9	5. 5	1.8	0: 1	38	6.7	7 5.

註 上表の結果は2回の実験値の平均である。

の多い水飴に於ては非常に良い結果を示しマルト ースは比較的悪い結果を与える。

実施例 2

·プルラン生産菌株として Aureobasidium pullulans AHU9553を用い実施例1と同一 培地を用いて同一条件で5日間培養した。その結果 培養結果

上妻の通り酸糖化又は酵素水飴の様なオリゴ糖 *果は色素の生成は比較的少いがブルランの収率は 前例に比して劣る。水飴を培地に用いたものは蔗 糖、ぶどう糖よりも好結果が得られた。その結果 25 を下の表に示す。炭素原として酸、酵素二段糖化 水飴DE 4 6、を用いた。糖濃度は 1 5 % であ

炭 寨 源	ぶどう糖	菜糖	マルトース	酸、酵素水飴 DE 46	酸糖化水飴 DE 43
残糖 8 / 1 0 0 mℓ	1.7	1. 1	2. 1	0. 8	0.5
プルランの対糖収率%	3 5	5 1	5 2	6 3	6 5

実施例 3

ブルラン生産菌株としてAureobasidium pullulans IFO6353を用いて実施例1と同 様に5種の炭素源を用いて5日間培養した。本実 施例の場合培養日数が少い為か収率は少々減少し 40 実施例 4 たが、炭素源として澱粉部分加水分解物を基質と したものは蔗糖、ぶどう糖に比較して20~30 %の好収率を示した。得られた製品は着色の少い 粉末で冷水に良く溶解して、プルラナーゼによる

分解物をペーパーク ロマトグラムで検討した結果 マルトトリオースのみのスポットが得られ、プル ランに間違いなくその粘度は前2例よりも小であ

プルラン生産菌株としてAureobasidium pullulans IFO6402を用い実施例1の培地 に炭素源として酸糖化水飴のDE 35%のもの を用い濃度15%で27℃、8日間振とり培養し

た。培養終了、残糖の皆無なことを確めた後、加 熱し酵素を失活させ、除菌後培養液の3倍のメタ ノールを加え、生じた沈殿を分取再び水に溶解、 メタノール沈澱を繰返しつ精製乾燥しプルランを 得た。原料糖の70%収率であつた。

得たプルランを10%溶液となしエーロバクタ ーエーロゲネスATCC8724より得たプルラ ナーゼ塩析品を 2 0 0 単位加え P H 6.0 4 5 C で40時間分解した。反応液を活性炭脱色イオン ベーパークロマト及環元力から純マルトトリオー スであることを確めた。マルトトリオースの収率 は理論値の95%である。

10

実施例 5

実施例4にならい水飴から精製マルトトリオ ースを得、これを30%水溶液となしオートクレ ープに注入し炭酸カルシウム 0.3%加え、触媒と 5 してラネーニッケルを固形分の10%添加して水 素ガス100kg/cmで攪拌しつょ除々に温度をあ けて100℃で止めた。濾過によりNi を除去し てイオン交換樹脂で脱塩脱色し濃縮すれば無色の シロツブを得る。本シロツブから結晶化、分蜜も 交換脱塩し濃縮して無色の製品シロツブを得た。 10 容易である。還元性なく、加水分解によりグルコ ース:ソルピトール2:1の値が得られ、安定し たマルトトリイトールであることを確めた。収率 は96%理論量に近い。